

AQUAPANEL®

Mortero superficial interior blanco



AQUAPANEL®

Mortero de cemento de interior para superficies
para el tratamiento de superficies a mano.

AQUAPANEL® Mortero superficial interior blanco

Mortero de cemento para el tratamiento de superficies a mano



Campo de aplicación

El mortero superficial interior blanco AQUAPANEL está indicado para la regularización de superficies a mano hasta un espesor de 5 mm, sobre las placas AQUAPANEL® Cement Board Indoor y MAXI, por ejemplo antes del acabado definitivo con mortero decorativo o pintura. Aplicación en interior y exterior.

Almacenaje

Almacenar los sacos en un lugar seco. Transvasar el contenido de los sacos dañados, y utilizarlos lo antes posible. Plazo de caducidad: 12 meses.

Superficie base/Tratamiento previo

Las placas AQUAPANEL® Cement Board deben estar firmemente fijadas a la estructura portante, y estar secas, limpias y libres de polvo. En caso necesario, tratar la superficie mediante la *Imprimación para interiores AQUAPANEL®*.

Amasado

Mezclar 10 Kg. de *Mortero superficial interior blanco AQUAPANEL®* con 3,4 litros de agua fresca y limpia. Se recomienda utilizar para su amasado una batidora de 600 r.p.m. Utilizar siempre herramientas y una gavetilla limpias.

Tiempo de trabajo

Desde su amasado, unos 45 minutos de tiempo abierto de trabajo. Las herramientas y recipientes sucios, así como las altas temperaturas o el viento, pueden acortar el tiempo abierto de trabajo. No utilizar el material una vez que haya comenzado a fraguar.

Condiciones ambientales de uso

Aplicar únicamente cuando las placas AQUAPANEL® Cement Board se hayan adaptado a las condiciones de temperatura y humedad ambiente. Tanto la temperatura del material, como la ambiente y la de la superficie base no deben ser inferiores a 5°C.

Forma de trabajo

Herramientas: Llana / espátula con destornillador/ paletilla.

Herramientas auxiliares para regularización de superficies: Cuchilla / llana dentada 8/8 mm.

Extender una capa uniforme de 3 – 5 mm de *Mortero superficial interior blanco AQUAPANEL®* y pasar la llana dentada sobre el mismo. A continuación, sentar la *Malla superficial blanca de interior AQUAPANEL®* dejando un solape de 10 cm entre piezas, y pasar la llana de nuevo de modo que la malla quede cubierta y lo mas exterior posible.

Si se quiere empapelar o pintar la superficie, se debe aplicar una segunda capa de 2 – 3 mm de mortero, una vez seca la primera aplicación. Cuando el mortero comience a endurecer, fratar la superficie mediante llana de esponja o fieltro y alisar la superficie mediante llana o espátula. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Rendimientos

0,7 kg./ m²/ mm (para aplicación en superficie)

Recomendaciones

La temperatura ambiente, del material y de la superficie base no deben ser inferiores a + 5°C. No verter los restos en la pila o el inodoro. Después de deshacer los restos con agua, tirarlos a la basura.

Código: 9321490002

Contenido: 10 kg.