

Mantenimiento

Cuidado y renovación de tarimas y suelos de maderas exóticas, en condiciones extremas



DECK

Ref. 4425

Aceite pigmentado hidrofugante especial para todo tipo de tarimas y suelos de maderas exóticas y tropicales, en condiciones extremas.

Alto poder penetrante, hidrófugo, transitable, respeta el brillo natural de la madera.

Se aplica con brocha.

Capacidad

0,75 L

4 L

Producto	Aceite pigmentado hidrófugo.
Uso	Tarimas y suelos de maderas exóticas como teca, iroko, etc.
Aplicación	Brocha.
Composición	Resina alquídica larga de aceites especiales.
Color	Incoloro.
Brillo	Mate.
Propiedades	Hidrófugo, excelente resistencia al desgaste, transitable, resiste los rayos UV, penetra en profundidad, nutriendo a la madera.
Diluyente	No diluir. Producto listo al uso.
Secado	Al tacto: 3-5 h. Repintado: 24 h. No transitar antes de 48 horas, aprox.
Rendimiento	10 a 16 m ² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la superficie.
Limpieza	Diluyente sintético.

Mantenimiento

Aceite para el cuidado y renovación de tarimas y suelos de maderas exóticas.

Ficha técnica

BONDEX DECK

Ref. 4425

Tipo

Aceite pigmentado hidrofugante mate, en fase disolvente.

Destino

Mantenimiento de tarimas y suelos exteriores de maderas exóticas y tropicales (teca, nyatoh, bangkirai, meranti, ipe, etc.).

PROPIEDADES

- Hidrófugo.
- Excelente resistencia a la fricción, transitable.
- Resistente a los rayos UV.
- Penetra en profundidad, nutriendo la madera.
- Fácil limpieza.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido oleoso

Densidad: 0,9 ± 0,01

Viscosidad: > 62 seg. ISO Copa 6 a 23°C

Contenido sólido: Aprox. 51%

Punto inflamación: 62 °C

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Agitar antes y durante su uso. Mantener el envase bien cerrado después de usarlo.

De un modo general, las superficies deben estar bien limpias y secas. En el caso de maderas ya pintadas o barnizadas, eliminar todo el revestimiento por lijado, cepillado, para permitir la penetración del producto en la madera.

Modo de empleo:

Producto listo al uso (no diluir).

Aplicar de 2 a 3 manos de Bondex Deck con una brocha hasta que la madera esté saturada, en el sentido de la veta de la madera. El exceso de aceite se limpia con un paño sin pelusa después de 15-30 minutos con un paño suave.

Mantenimiento:

Proceder a un mantenimiento anual, aplicando 1 ó 2 manos de producto, dependiendo de la degradación.

RENDIMIENTO

10-16 m² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 3-5 horas, aprox.
- **Repintado:** 24 horas (a 20 °C).
- **Transitable:** 48 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

La humedad de la madera en el momento de la aplicación no debe superar el 18%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 5° C ni con una humedad relativa superior al 80%.

Estabilidad: Hasta 5 años en envase original cerrado.

Almacenamiento: Perfectamente cerrado, al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.