

Mantenimiento

Cuidado y renovación de muebles de jardín y maderas exóticas



ACEITE DE TECA

Ref. 4428

Aceite de teca, especialmente indicado para el mantenimiento de maderas exóticas y tropicales (teca, iroko, etc.), tanto en interior como exterior.

Su fórmula, con filtro solar, proporciona una protección superior a los aceites convencionales.

Capacidad

0,75 L

4 L

Producto	Aceite para mantenimiento y renovación de maderas exóticas y tropicales.
Acción	Reparador.
Utilizar	Muebles de jardín o maderas exóticas como teca, iroko, etc.
Aplicación	Brocha.
Color	Incoloro y miel.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Al tacto: 3-5 h. Repintado: 24 h. Endurecimiento total: 1 semana aprox.
Rendimiento	20-24 m ² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la superficie.
Limpieza	White spirit.



Mantenimiento

Aceite para el cuidado y renovación de muebles de jardín y de maderas exóticas.

Ficha técnica

ACEITE DE TECA

Ref. 4428

Tipo

Aceite especial formulado a base de resinas alquídicas en base disolvente, para el cuidado y renovación de maderas exóticas.

Fórmula reforzada con filtro solar.

Destino

Muebles de jardín o maderas exóticas (teca, iroko, etc.).

PROPIEDADES

- Preserva el aspecto natural de la madera.
- Durabilidad extraordinaria.
- Protección contra la intemperie.
- Buena penetración en la madera.
- Repele el agua.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido oleoso.

Densidad: 0,9 kg/l.

Viscosidad: > 62 seg. ISO Copa 6 a 23°C.

Contenido sólido: Aprox. 51% p/p.

Punto inflamación: 62 °C.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Agitar antes y durante su uso. Mantener el envase bien cerrado después de usarlo.

Aplicar sobre maderas sin pintar ni barnizar. Asimismo, la madera debe hallarse totalmente limpia y seca.

Modo de empleo:

Producto listo al uso (no diluir).

Aplicar Bondex Aceite de Teca con una brocha hasta que la madera esté saturada (2 manos). El aceite sobrante se eliminará al cabo de 15-30 minutos con un paño suave.

Mantenimiento:

Proceder a un mantenimiento anual, aplicando 1 ó 2 manos de producto, dependiendo de la degradación.

RENDIMIENTO

20-24 m² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Medidas tomadas a 23°C y 60% H.R.

- **Al tacto:** 3-5 horas.
- **Repintado:** 24 horas.
- **Endurecimiento total:** 1 semana aprox.

CONDICIONES DE USO

La humedad de la madera en el momento de la aplicación no debe superar el 18%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 5° C ni con una humedad relativa superior al 80%.

Estabilidad: Hasta 5 años en envase original cerrado.

Almacenamiento: Perfectamente cerrado, al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

