

PROTECTOR ADN SATINADO 10 AÑOS



INT/EXT

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4703 FT N°0013

MAY-2012(WE013)



0 Protector decorativo para madera de acabado transparente (no tapa el vetado de la madera). Su innovadora formulación está basada en nanotecnología que proporciona unas cualidades superiores a la película protectora.

0,75L

5L



0 Brillo **Satinado**

0 Acabado **Liso**

0 Disponible en Incoloro, Pino Oregón, Roble, Nogal, Castaño, Macassar, Teca, Caoba Oscuro

TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Protector decorativo	Interior/ Exterior	Madera

PROPIEDADES

Gran impermeabilización
Microporoso
Repela el agua inmediatamente después de su aplicación
Protege de la radiación UV
Buena penetración del producto en la madera

BENEFICIOS

Cuida de la madera
Permitirá que la madera respire
Disminuye la humedad del soporte
Mayor resistencia de la película protectora
Mayor adherencia

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- 0 RENDIMIENTO:
10 m² / litro (por mano)
- 0 SECADO AL TACTO:
Aprox. 1 h
- 0 SECADO TOTAL:
Aprox. 12 h

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 0 DENSIDAD: 1,0-1,3 g/ml.
- 0 SÓLIDOS EN PESO: 32%-50% aprox.
- 0 PUNTOS DE INFLAMACIÓN: No inflamable

Valor límite de UE para este producto (subcat. A/e): 130 g/l. Este producto contiene un máx. 130 g/l COV



PROTECTOR ADN SATINADO 10 AÑOS

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4703 FT N°0013

MAY-2012(WE013)

Preparación de Superficies

En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia y seca.

- o En maderas nuevas, aplicar previamente Bondex Extra Fondo (ref. 4150) para la prevención contra el ataque de insectos y hongos xilófagos.
- o En maderas con protectores en mal estado, barnices, ceras, esmaltes y etc., eliminar completamente la pintura vieja mediante decapado con Bondex Decapante para madera, ref. 8014 y proceder a continuación como en maderas nuevas.
- o Aquellas maderas que presenten síntomas de ataque de insectos/hongos, aplicar previamente Bondex Multi-tratamiento (ref. 4003) sobre la madera virgen.
- o En superficies ya pintadas con un protector en buen estado y se desee realizar el mantenimiento, proceder a una limpieza de la superficie mediante una lija de grano fino sin ejercer mucha presión y aplicar una mano de Bondex ADN Satinado 10 años.

Aplicación

- o Agitar bien el producto antes de usar.
- o Aplicar 2-3 manos de Bondex ADN Satinado 10 años, sin diluir. Para conseguir un acabado más fino, lijar suavemente antes de aplicar la última mano.
- o Aplicar el producto cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera

Sistema de aplicación

- o Brocha o rodillo

Limpieza de herramientas

- o Agua

Indicaciones importantes

- o La durabilidad al exterior de los acabados incoloros, debido a su ausencia de pigmentos, es notablemente inferior a los acabados coloreados. La degradación al exterior es mayor en superficies sometidas a condiciones extremas (exposición sur, sur-oeste, superficies horizontales o con inclinaciones inferiores a 45°, aristas). En ambos casos, se recomienda su revisión periódica y proceder a su mantenimiento cuando presente síntomas de degradación.
- o Bondex ADN es un producto transparente (permite ver el vetado de la madera). Por esta razón el color varía en función del tipo de madera. El incoloro realza el tono propio de la madera. Se recomienda realizar una aplicación para ver el efecto real.
- o Se aconseja usar un mismo lote para un mismo trabajo.
- o Mantenimiento: ADN Satinado 10 años, al degradarse por erosión, no acumula capas antiguas, evitando de esta manera el inconveniente de tener que eliminarlas mediante lijado o decapado.
- o En maderas exóticas o ricas en taninos, como Roble, se recomienda realizar una prueba previa. Las maderas contienen extractos colorantes que pueden producir manchas, sobre cuando están expuestas a la humedad o a la lluvia.
En caso de aplicación sobre maderas encoladas con enlaces alcalinos (colas fenólicas) y expuestas a la humedad, pueden aparecer eflorescencias blanquecinas en la superficie.
- o Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8:00 h hasta las 18:00 h, Viernes desde las 8:00 h hasta las 14:00 h).



Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PINTURAS DYRUP, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Plá dels Avellaners, 4
E-08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain
www.dyrup.es
Tel.: +34 93 729 30 00

Una marca PPG



2/2