

NAUTILUS

Ficha tecnica

NOMBRE:

NAUTILUS

GRUPO:

Pintura decorativa al agua

USO

Decoraciones al agua para internos

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.020 ± 30 gr/LT. a 20°C

Viscosidad: 2.500 cps

Rendimiento: 12 - 14 m²/LT. (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico: mate

Colores: colores de catálogo

Envases: LT. 1

SECADO:

En superficie: 1 - 2 horas a 20°C

Repintado: 8 - 10 horas a 20°C

En profundidad: 24 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

Especial pintura semibrillante al agua con bajo poder absorbente. Aumenta los tiempos abiertos y entonces la lavabilidad del Mavericks, concordando los reflejos luminiscentes y los juegos de colores tridimensionales, característicos del producto. El Nautilus tiene una obtima resistencia mecánica a los agentes atmosfericos.

PREPARACION SOPORTES:

Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Luego estucar, donde sea necesario, para que la superficie esté lisa y, después del secado, lijar para posteriormente aplicar un fijador adecuado. Continuar con la aplicación de NAUTILUS y MAVERICKS.

PREPARACION PRODUCTO:

Dilución: 10 - 15 % con agua

APLICACION:

Sistema: Con rodillo o pincel

Numero de capas: 1 - 2

CICLO APLICATIVO:

Aplicar con rodillo o con pincel una mano de NAUTILUS cubriendo bien, entrecruzando lo más posible las pasadas, sobre superficies nuevas, sanas y lisas. Sólo después de 8 horas a 20°C continuar pasando MAVERICKS.

Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +25°C.

Conservacion: En envases bien cerrado, incluso después del uso, a temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTE: mezclar muy bien antes de usar. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00252 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Enero 2015