

IMPRIMACIONES

Art. 7090

MASILLA ELÁSTICA PARA JUNTAS (Macdepox Kc)



DESCRIPCIÓN:

Masilla epoxi-poliuretano bicomponente que una vez realizada la mezcla se transforma en un material elastómero autonivelante que vulcaniza sin retracción y sin ser afectado por la humedad.

VENTAJAS:

- Muy buena adherencia a todos los materiales de construcción, especialmente mortero epoxi aplicado si ha pasado poco tiempo desde su fraguado.
- Autonivelante sin retracción.
- Inalterable al agua y derivados del petróleo.
- Buena resistencia química a ácidos diluidos, álcalis diluidos, etc.



USOS RECOMENDADOS:

Sellado de juntas transitables de hormigón, mortero o metálicas, de poco movimiento y que además estén sometidas a requerimientos mecánicos. Absorbe fisuras de hasta 1mm. sin armar y 3mm. armado con malla geotextil, aplicado sobre hormigón. Impermeabilización de depósitos de agua.







PRESENTACIÓN:

Colores:	Gris (040)	
Acabado:	satinado	
Formatos:	4 KG. (A+B)	
	Componente A	1.430 Kg
	Componente B	2.571 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición	vehículo fijo	Resinas epoxi y aminas
	pigmentos	Pigmentos inorgánicos
	disolvente	Exento
Densidad		1,15 ± 0,05 gr./cc
Volumen de sólidos		100 %
Rendimiento 		En función de las juntas a tratar y del proceso utilizado
Secado 	al tacto	4 horas
	total	24 horas
	repintado	De 6 a 12 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

	Numero de capas	2 capas
	Espesor recomendado	En función de la junta
	Dilución	Proporción en volumen: 1 / 2,1 (base /endurecedor)
	Limpieza	La limpieza de las herramientas se realizará con el DISOLVENTE Epoxi (Art. 7605) inmediatamente después de su utilización.
	Temp. de aplicación	De 10 a 35°C. Se recomienda no aplicar si prevé lluvia antes de las 2 horas después de la aplicación del producto. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.
	Útiles de aplicación	Llana, brocha o espátula.
		Agitar convenientemente antes de su aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Por debajo de temperatura ambiente de 20°C hay que calentar la base al "baño maría" para facilitar la mezcla y su aplicación. La mezcla se realizará mecánicamente (agitador de unas 300 r.p.m). Si no diera tiempo a utilizar el juego completo se harán mezclas pequeñas en las proporciones en volumen Comp. A/ Comp. B = 1 / 2,1.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Las superficies deben estar totalmente secas, libres de grasas, aceites, suciedad y, en general, material mal adherido. La calidad del acabado está en función del soporte y de su preparación.

Sellado de juntas: La mezcla se introduce por vertido en el espacio de la junta, previa colocación de un fondo de junta.

Fisuras y juntas de trabajo de hormigón en superficies horizontales: Abrir en forma de "v" y rellenar con Masilla Elástica para Juntas. Si encima hay que aplicar un revestimiento epoxi, antes de que endurezca la Masilla Elástica para Juntas se espolvorea carga sílicea.

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:

Este producto no tiene caducidad, no obstante se recomienda que para emplearlo en óptimas condiciones no se tenga almacenado mucho más de 1 año.

El almacenamiento debe ser en sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Debe evitarse el contacto de la Masilla Elástica para Juntas con la piel, se aconseja el empleo de guantes de goma.

En caso de vertido accidental debe eliminarse mecánicamente y seguidamente lavar con agua y jabón antes de su endurecimiento. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Revisión: 0

Fecha de edición: marzo de 2012

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain) Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es