

ESMALTES ANTICORROSIVOS

Art. 7116

ESMALTE ANTICORROSIVO AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN:

Esmalte anticorrosivo de alto espesor base disolvente, de aplicación directa sobre metal.

VENTAJAS:

- Buena adherencia sobre metales.
- Buen poder anticorrosivo.
- Buena resistencia física: abrasión, dureza y elasticidad.
- Rapidez de secado.


USOS RECOMENDADOS:

Especialmente indicado para aplicación de grandes estructuras metálicas. Donde sea preciso la aplicación de un sistema mono capa anticorrosivo..







PRESENTACION:

Colores: Amarillo Ral 1028, Azul Ral 5017
Acabado: Satinado.
Formatos: 170 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición	vehículo fijo	Resinas acrílicas
	pigmentos	Minerales ,Orgánicos y Pigmentos anticorrosivos
	disolvente	Hidrocarburos aromáticos y cetónicos
Densidad		1,10 ± 0.02 gr./lt.
Volumen de sólidos		42 ± 2 %
Secado 	al tacto	10 minutos a presecado de 60°C, Humedad relativa 50%.
	total	30 minutos a presecado de 60°C. Humedad relativa 50%.
	repintado	No precisa, en caso de necesitar a partir del secado de la pieza.

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

	Numero de capas	1 capa
	Espesor recomendado	80-100 micras secas por capa.
	Dilución	Máxima un 10% con Disolvente X o Universal
	Limpieza	Disolvente X
	Temp. de aplicación	De 10 a 30° C. La temperatura del substrato tiene que estar 2-3°C por encima del punto de rocío para evitar condensaciones y la humedad relativa tiene que ser inferior de 80%.
	Útiles de aplicación	Equipos de proyección air-less
		Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Las superficies en general deberán estar secas, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Aplicar en superficies metálicas con temperatura superiores a los 10°C.

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 01

Fecha de edición: Abril 2009

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain) Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es