

## ACRÍLICAS MONOCOMPONENTE PARA PAVIMENTOS

### Art. 7145 PISTAS DEPORTIVAS



#### DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento acrílico permeable de alta calidad con gran resistencia a la abrasión, para pavimentos deportivos y aglomerados asfálticos.

#### VENTAJAS:

- Resistente al roce y a los agentes atmosféricos.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Estabilidad de colores al exterior.
- Gran adherencia.
- Facilidad de aplicación.
- Alta resistencia al impacto, abrasión y al agua.



#### USOS RECOMENDADOS:

Para la decoración, protección y revestimiento de superficies de hormigón cemento destinado a pistas de tenis, frontones, pádel, canchas de baloncesto, fútbol sala, polideportivos, patios de colegios e instalaciones deportivas en general.







#### PRESENTACIÓN:

**Colores:** Rojo (363), Blanco (600), Verde (286), Gris (032), Azul (900).  
**Acabado:** Mate  
**Formatos:** 4 y 15 LT.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Composición</b>	<b>vehículo fijo</b>	Emulsión polímera acrílica
	<b>pigmentos</b>	Minerales y orgánicos
	<b>disolvente</b>	Agua
<b>Densidad</b>		1,40 ± 0.5 kg/l en función del color
<b>Volumen de sólidos</b>		50 ± 2 %
<b>Rendimiento</b> 		10 - 12 m <sup>2</sup> / L y capa.
<b>Secado 20°C.</b> <b>HR: 65%</b> 	<b>al tacto</b>	1 hora
	<b>total</b>	3 - 4 horas
	<b>repintado</b>	3 - 4 horas

## INSTRUCCIONES DE APLICACION:

	<b>Numero de capas</b>	2 capas
	<b>Espesor recomendado</b>	40 – 60 $\mu$ por capa
	<b>Dilución</b>	Brocha y rodillo: 10-15% Pistola airless: 20-25%
	<b>Limpieza</b>	La limpieza de las herramientas debe realizarse con agua
	<b>Temp. de aplicación</b>	De 5 a 35° C. No aplicar a pleno sol, sobre superficies muy calientes, en tiempo caluroso o inestabilidad climática
	<b>Útiles de aplicación</b>	Brocha, rodillo y pistola airless
		Agitar convenientemente antes de su aplicación

## TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Las superficies deben estar libres de polvo, grasas, aceites y polvos.

### Superficies nuevas:

Aplicar en hormigones totalmente fraguados (28 días), limpios, exentos de humedad y de la lechada superficial. Si el cemento está excesivamente liso o tiene eflorescencias, se recomienda abrir el poro mediante un cepillado enérgico (preferiblemente con procedimientos mecánicos).

### Superficies ya pintadas:

Si la pintura se encuentra en buen estado y presenta buena adherencia, limpiar con agua abundante (preferiblemente a presión). Si la pintura se encuentra en mal estado, deberá eliminarse por completo y proceder luego como en superficies nuevas. Cuando se desconozca la naturaleza de la pintura antigua es aconsejable su total eliminación o bien, la realización de pruebas en una superficie pequeña.

Aplicar una primera mano diluida un 10-15% para favorecer el anclaje. En caso de superficies no porosas o enlucidas utilizar la Imprimación soportes no porosos.

La temperatura del sustrato deberá ser superior a +5°C durante la aplicación y el secado y para evitar condensaciones debe estar a 2-3° por encima del punto de rocío.

## ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:

Muy buena conservación en el envase de origen bien cerrado.

Conservar el producto a temperatura superior a 7°C y no aplicar nunca por debajo de la misma.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Valor límite de la UE para este producto (cat. A/i): 140 gr./L Contenido máximo 140 gr./L



Revisión: 0

Fecha de edición: marzo de 2012

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

**MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.** – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain) Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: sac@materispaints.es