

PINTURA PARA PISCINAS:

Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y pintado de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable construidos en hormigón, cemento y similares.

PROPIEDADES

- Resistencia a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón, ladrillo ...
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Alta opacidad.
- Resistente a los productos químicos empleados en el tratamiento del agua de las piscinas.
- Evita la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.

USOS

Pintado de piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas con pintura clorocaucho, estanques de agua no potable.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Ligeramente satinado.
Color	Azul, azul oscuro y blanco
Viscosidad	60-100 poises (Brookfield RVT, Sp.6, 20 r.p.m. a 20°C).
Densidad	1.32 ± 0.05 Kg./litro.
Volumen en sólidos	42%.
Rendimiento	6-8 m ² /l y por mano.
COV	Cat (A/I): 600 g/l (2007). Contenido máximo producto: 585 g/l
Secado	Variable según la temperatura ambiente. - Tacto: 30 minutos. - Repintado: 6-8 horas - Total: 10-12 días.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Si es a pistola hay que aplicar más de dos manos para obtener el grosor de capa requerido.
- Aplicar una primera mano diluyendo de 10 a 15 % con DISOLVENTE CLOROCAUCHO (D – 40). La segunda mano diluir un 5%.
- Evitar pintar en horas de máximo calor.
- No llenar la piscina hasta que hayan transcurrido 10 – 12 días después de pintada.

SOPORTES NUEVOS O SIN PINTAR:

- No pintar hasta que el fraguado del hormigón sea total.
- Eliminar el polvo y los restos de suciedad o aceites. Si hay eflorescencia de sales, eliminarlas lavando con agua y sulfumán.
- Después lavar abundantemente con agua dulce.
- Hay que tener presente que la cuba de la piscina debe estar aislada exteriormente de la humedad del terreno, sobre todo si hay jardín circundante, para evitar las ampollas que la presión osmótica del agua filtrada del exterior produce en la pintura.

- No llenar la piscina hasta transcurridos 10 – 12 días del pintado.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Si la pintura es muy vieja, defectuosa o existen desconchados, hay que eliminar los restos con rasqueta o cepillo de púas metálicas.
- Después lavar abundantemente con agua dulce.
- Si hay manchas de moho o algas, se deben lavar con agua y lejía eliminando todos los restos.
- Posteriormente enjuagar con agua dulce.
- Sólo se puede aplicar sobre superficies y pintadas con clorocaucho.
- Hay que tener presente que la cuba de la piscina debe estar aislada exteriormente de la humedad del terreno, sobre todo si hay jardín circundante, para evitar las ampollas que la presión osmótica del agua filtrada del exterior produce en la pintura.
- No llenar la piscina hasta transcurridos 10 – 12 días del pintado.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas