TIXOVAL ANTIHUMOS

TIXOTRÓPICAS:
Pintura tixotrópica sin olor, exenta de hidrocarburos aromáticos, especialmente desarrollada para la eliminación de manchas de humo, nicotina y taninos.

PROPIEDADES

- Anclaje excepcional sobre los materiales de construcción más habituales.
- Alta opacidad que impide que las manchas vuelvan a reaparecer.
- Excelente blancura.
- Tensión superficial excepcionalmente baja, evitando así la formación de ampollas.
- No amarillea, salpica ni gotea.

USOS

Pintura tixotrópica sin olor especialmente desarrollada para cubrir las manchas persistentes de humos, tanino, nicotina, aureolas de humedad, mohos, etc.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Mate sedoso.
Color	Blanco.
Adherencia	Excelente.
Densidad	1.35 ± 0.05 Kg./litro.
Volúmen en sólidos	32%.
Rendimiento	Entre 4 y 6 m²/litro y mano. Dependiendo siempre del estado en que se encuentre el soporte y su absorción.
COV	Cat(A/i): 600 g/l (2007). Contenido máximo producto 565 g/l.
Secado	- Al tacto 2 horas. - Repintado 24 horas.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Remover adecuadamente el contenido del envase.
- Se puede aplicar directamente sobre fondos de hormigón, yeso, escayola, et. Sobre soportes pintados anteriormente, hay que eliminar el polvo, la suciedad o los restos de pintura vieja mal adherida. Aplicación a brocha, rodillo o pistola. Aunque la pintura es de muy alta cubrición, aconsejamos aplicar dos manos en paredes muy ennegrecidas.
- La primera mano se debe diluir un 15% y la segunda un 5% con DISOLVENTE TIXOVAL (D – 50).

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Hormigón:
Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días)
Eliminación de desencofrantes.

Morteros:
Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con SALSTOP.
Regular la alta porosidad con la aplicación de ISALFIX.

Fibrocemento:
Eliminar la alta alcalinidad y aplicar ISALFIX.

Yesos:
Aplicar una mano de ISALFIX para crear un entramado de resina, permitiendo la transpiración, reduciendo la absorción y facilitando la posterior aplicación de pintura.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.
- Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.
- Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir con nuestra línea de masillas PLASVAL.
- Realizar una prueba de compatibilidad entre las pinturas.

SOPORTES EN MAL ESTADO:

Quebradizos:
Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente antes de pintar, para después aplicar una mano de ISAL-FIX y después terminar con dos manos de TIXOVAL ANTIHUMOS diluidas al 15% la primera y un 5% la segunda. Si el fondo está en malas condiciones, por ejemplo meteorizado, se debe proceder de igual manera.

Con Patologías:
Humedades: Fijación con ISAL-FIX de los materiales de construcción que se están desmoronando por la humedad, creando un entramado para el asentamiento correcto en la aplicación posterior de dos manos de TIXOVAL.
Mohos y algas: Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía domestica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Después se termina con dos manos de TIXOVAL reforzado con ADITIVO ANTICRIPTO-GÁMICO.
Eflorescencias: Rascado enérgico con cepillo y posterior tratamiento químico con SALSTOP, y proceder con la aplicación de dos manos de TIXOVAL.

APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños

PINTURAS ISAVAL S.L. | C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova | Tel. +34 96 164 00 01 | Fax: +34 96 164 00 02 | 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)

La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.