C-TEC™
'BUILDING PRODUCT SPECIALISTS'

Informacióndeproducto

C·T·1®

DATOS TÉCNICOS

Polímero híbrido

Contracción	nula	nula
Fluidez	5 Bares/3mm/23ºC	140 g/min
Curado superficial	23ºC 50% R.H.	8 minutos
No adherente	23ºC 50% R.	25minutos
Tiempo total de curado	23ºC 50% R.H.	24hrs - 6mm 48hrs - 7/12mm

Módulo elástico 100% 172 N/cm² / 1,72 Mpa

Contracción del volumen tras curado < 3% **Dureza – DIN 53505** 60 Shore A

Resistencia a la tensión: 265 N/cm² / 2,65 Mpa

Estabilidad térmica: -40ºC hasta + 120ºC
Máximo: 155ºC máx. 30min.

Alargamiento hasta rotura – DIN 53504 > 350 %

No tóxico

100% LIBRE DE C.O.V.

Resistencia a los agentes químicos

Buena: agua, agua marina, disolventes alifáticos, aceites, grasas, ácidos orgánicos diluidos.

Adherencia de suciedad: Prácticamente nula

Moderada: ésteres, cetonas, compuestos aromáticos, cloro para piscinas, disolventes clorados.

Mala: Ácidos concentrados

Vida útil: 18 meses

1) Conforme a ISO 9040
2) Conforme a DIN 53504
3) Conforme a DIN 53505

Todas las pruebas anteriores realizadas conforme a ISO 11.600 25HM

ETAG 022 anexo E, B y pruebas adicionales del anexo F. Aprobación alimentaria ISEGA.

C-Tec ESPAÑA , Urb. Las Buganvillas, C.C. Bahía de Príncipe, E-29649 Mijas Costa Tel: 0034 952 479 212 Fax: 0034 952 663 798
E: info@ct1spain.com Web: www.ct1spain.com

Toda la información, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. Sin embargo, los usuarios deberían comprobar la idoneidad de los productos para cada uso determinado. C-TEC no garantiza que la información sea completa y renuncia a cualquier responsabilidad en relación a su uso. Las únicas obligaciones de C-TEC son aquellas recogidas en las condiciones generales de venta de este producto y en ningún caso será responsable de los daños accidententales, indirectos o fortuitos que puedan derivarse de la venta, reventa, uso o uso inapropiado de este producto.(20130505)

C-TEC™ 'BUILDING PRODUCT SPECIALISTS'

Información de producto

C·T·1®

USOS

- Para todo tipo de usos, incluidos baños y mantenimiento general de inmuebles. CT1 sustituye: adhesivos para madera y poliuretano, silicona, sellantes, sellantes sanitarios de silicona, selladores acrílicos, selladores de caucho de butilo.
- Como adhesivo universal, CT1 se adhiere a casi todas las superficies y no daña los materiales sintéticos.
- Sobre espejo (aplicar en líneas verticales), piedra natural (no traspasa), poliéster, espuma de poliestireno, superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Se puede volver a pintar con todo tipo de pinturas corrientes

INTRUCCIONES DE USO:

- Antes de usar, asegúrese de que el cartucho ha sido almacenado a temperatura ambiente.
- Corte la punta del cartucho
- Corte la boquilla a la medida deseada
- Use una pistola de silicona
- Aplique sobre una superficie seca y limpia sin grasa
  Remate las juntas con MULTISOLVE.

CT1:FORMATOS DISPONIBLES

- En cartuchos reciclables de 290 ml o con el nuevo aplicador automático de 200 ml para uso sin pistola.
- **Colores disponibles para el nuevo aplicador de 200 ml:** blanco, negro y gris
- **Colores disponibles para el cartucho de 290 ml:** transparente, blanco, negro, gris, beis, marrón, roble, azul y plata.

C-Tec ESPAÑA, Urb. Las Buganvillas, C.C. Bahía de Príncipe, E-29649 Mijas Costa Tel: 0034 952 479 212 Fax: 0034 952 663 798
E: info@ct1spain.com Web: www.ct1spain.com

Toda la información, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. Sin embargo, los usuarios deberían comprobar la idoneidad de los productos para cada uso determinado. C-TEC no garantiza que la información sea completa y renuncia a cualquier responsabilidad en relación a su uso. Las únicas obligaciones de C-TEC son aquellas recogidas en las condiciones generales de venta de este producto y en ningún caso será responsable de los daños accidentales, indirectos o fortuitos que puedan derivarse de la venta, reventa, uso o uso inapropiado de este producto.(20130505)